

STC銅管ご使用上の注意

- 1 STC銅管は銅管に比べ耐食性が高い銅管ですが、水質により性能が発揮できない場合があります。
特に、ホテルや病院などの循環式給湯用配管では、地下水を原水とする上水、または井戸水でのご使用はお避け下さい。
- 2 STC銅管は以下の通り接合願います。



STC銅管32A以下はろう付(硬ろう付)は禁止です。

※呼び径40A～80Aのろう付(硬ろう付)での使用は、「ろう付講習会」受講者のみに限定。

呼び径	はんだ付(軟ろう付)	ろう付(硬ろう付)	STCテクタッチ	STCプロプレスS
15A、20A	○	×	○	○
25A、32A	○	×	—	○
40A、50A	×	○(講習受講者に限定)	—	○
65A、80A	×	○(講習受講者に限定)	—	○(砲金製)

※ろう付講習会はNJT銅管販売の営業窓口までご用命下さい。

※STCプロプレスS、プロプレスS、STCテクタッチは、東洋フィツティングの総合カタログをご参照下さい。

※STCプロプレスSは、Mタイプ銅管専用です。Lタイプ銅管ご使用時は、ろう接用STC継手をご使用下さい。

【注意事項】

はんだ付の際は、Hソルダーワイヤー、
Hソルダーフラックスをご使用下さい。
フラックスは以下をお勧めします。

塩化亜鉛—塩化アンモニウム系フラックス
(東洋フィツティング社製 TF-Hソルダーフラックス)

STCプロプレスSをご使用の際は、付属のSTCインコアを必ずご使用下さい。

